



DAGEL 350

Клей для паркета силан-модифицированный

Доступные фасовки
8 и 16 кг

Область применения

Предназначен для приклеивания штучного паркета, инженерной доски и массивной доски с максимальными размерами 2000x150x22 мм на впитывающие и не впитывающие воду основания внутри сухих помещений. Может применяться для укладки покрытий из всех пород древесины.

Свойства

- Обладает прочностью двухкомпонентного клея.
- Образует эластичное и долговечное клеевое соединение.
- Легко наносится и распределяется по поверхности.
- Не содержит растворителей, без запаха.
- Расход: 1000 г/ м² для шпателя ВЗ, зависит от основания и инструмента.

Требования к основанию

При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.1330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СП 29.13330.2011 «Полы». Основание должно быть прочным (прочность на сжатие не менее 25 МПа), ровным, сухим, на нем не должно быть пыли, грязи, остатков жиров, масел и прочих веществ, препятствующих адгезии. Для выравнивания бетонных оснований внутри помещений рекомендуется использовать специальные нивелирующие смеси. Впитывающее воду основание должно быть обработано полиуретановой грунтовкой. При укладке покрытий необходимо соблюдать требования производителей покрытий.

Применение

Температура воздуха, основания, покрытия и клея должна быть в пределах от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха 50-75%. Вскрыть тару и удалить защитную пленку с поверхности клея. Клей не перемешивать! Нанести клеевой состав на подготовленное основание с помощью соответствующего покрытию зубчатого шпателя, например, ВЗ или В11(по ТКВ). Уложить паркет в течение открытого времени клея на «сырой» клеевой слой. Основной набор прочности клеевого



соединения достигается через 72 часа (при температуре +23°C и влажности воздуха 50%), полный набор прочности через 7 суток. Шлифовку паркета производить не ранее, чем через 72 часа. Засохший клей можно удалить механическим способом.

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Работы проводить в перчатках и защитных очках. Не принимать внутрь, при попадании в глаза промыть обильно проточной водой и обратиться к врачу. Беречь от детей!

ВНИМАНИЕ! Работы по укладке проводятся специалистами с необходимым уровнем знаний и опыта.

Состав

Полиуретан полиэфирный сополимер с силановой оконцовкой, минеральный наполнитель, функциональные добавки.

Условия хранения и транспортировки

Хранить в оригинальной невскрытой таре в помещении при температуре от +5°C до +25°C вдали от источников тепла. Беречь от влаги! Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Хранение в замороженном состоянии не допускается! Размораживать при комнатной температуре в течение 24 часов.

Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой таре 12 месяцев со дня изготовления.

